

# PROCESO DE APLICACIÓN: ARELITE MARFE (ACABADO LISO)

## 1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE



Hormigón/gunitado rayado para agarre mecánico y tratado con AR4

## 2. MEZCLADO Y HIDRATACIÓN

3,5 L - 4,5 L de agua por saco de 25 kg.



Soporte tomo

3,5 L - 4,5 L de agua por saco de 25 kg.  
**REPOSO 5 MIN Y REAMASADO**

## 3. APLICACIÓN CONTINUA

PROYECTADO A MÁQUINA O MANUAL



Espesor mínimo de 7 mm sobre soporte húmedo



## 4. ALISADO Y LIJADO SUAVE

ALISADO FINAL CON LLANA



Acabado "liso quemado" humedeciendo.

LIJADO SUAVE (POST-ENDURECIMIENTO)



**ELIMINAR IMPERFECCIONES PARA SUPERFICIE LISA**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MARFE LISO)

- RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 38 N/mm<sup>2</sup>
- ANTIDESLIZANTE: C3 (Natural)
- TIEMPO DE SECADO: 24h-48h (depende Tª)

**ACABADO MINERAL LISO, CONTINUO Y ELEGANTE**

Arelite Marfe Liso

**TEXTURA:**  
SUPERFICIE  
UNIFORME Y LISA  
(Símil microcemento)

Arelite Classic (Desactivado)

**arelite**